

江苏省婴幼儿奶嘴产品质量监督抽查实施细则

(2023年版)

1.范围

本细则适用于江苏省市场监督管理局组织的婴幼儿奶嘴产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1 生产企业、实体店抽样

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

2.2 电商平台采样

抽样数量为同一型号 20 个。

3.检验依据

表 1 婴幼儿奶嘴产品检验项目

序号	检验项目	判定依据	检测方法
1	感官要求(外观、浸泡液)	GB 4806.2-2015	GB 4806.2-2015
2	总迁移量(蒸馏水, 40℃, 24h)	GB 4806.2-2015	GB 4806.2-2015
3	总迁移量(4%(体积分数)乙酸, 40℃, 24h)	GB 4806.2-2015	GB 4806.2-2015
4	总迁移量(50%(体积分数)乙醇, 40℃, 24h)	GB 4806.2-2015	GB 4806.2-2015
5	高锰酸钾消耗量(蒸馏水, 40℃, 24h)	GB 4806.2-2015	GB 31604.2-2016

6	重金属（以铅计）（4%（体积分数）乙酸，40℃，24h）	GB 4806.2-2015	GB 31604.9-2016
7	锌（Zn）迁移量（4%（体积分数）乙酸，40℃，24h）	GB 4806.2-2015	GB 31604.42-2016
8	2,6-二-叔丁基对甲苯酚迁移量 a(模拟液和迁移条件同总迁移量)	GB 4806.2-2015	GB 28482-2012
9	2,2'-亚甲基双-(4-甲基-6-叔丁基苯酚)迁移量 a(模拟液和迁移条件同总迁移量)	GB 4806.2-2015	GB 28482-2012
10	挥发性物质 b	GB 4806.2-2015	GB 28482-2012
备注： a: 该项目仅适用于天然橡胶、顺式-1, 4-聚异戊二烯橡胶奶嘴； b: 该项目仅适用于硅橡胶奶嘴。			

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1 依据标准

GB 4806.2-2015《食品安全国家标准 奶嘴》；

GB 28482-2012《婴幼儿安抚奶嘴安全要求》；

GB 31604.2-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品高锰酸钾消耗量的测定》；

GB 31604.8-2021《食品安全国家标准 食品接触材料及制品总迁移量的测定》

GB 31604.9-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品食品模拟物中重金属的测定》；

GB 31604.42-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品锌迁移量的测定》；

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5. 异议处理

5.1 对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2 对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复

检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3 对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。